## ENGLISH

### Instructions for Use

OptiBond™ FL is a two-part primer adhesive system indicated for direct light cured applications. OptiBond™ FL Adhesive is 48% filled with 0.6 microns barium glass, is fluoride releasing and is radiopaque. This unique technology provides the highest level of protein-rich microleakage, while sustaining high bond strengths to variety of surfaces. This adhesive provides a true "structural bond" not found in unfilled adhesive systems. With OptiBond™ FL adhesion promoters are carried in an ethanol solvent, diminishing the surface tension.

OptiBond™ FL is available in both bottle and Unidose™ delivery systems.

Directions for using both delivery systems are as follows:

#### UNIDOSE™ Delivery System

**Unidose™ Delivery:** Unidose™ tips are designed for single patient use only, to prevent cross contamination between patients.

**To dispense OptiBond™ FL using the Unidose™ delivery system:**

- Open foil pouch along perforated edge - peel open foil pouch.
- Remove the OptiBond™ FL Unidose™ yellow (FL Prime) and black (FL Adhesive) applicator tips from foil; discard foil.
- Grip Unidose™ capsule at wings.
- Twist each side in opposite directions until seal is broken completely.
- Discard side with the long stem (Primer - Black).
- Dip applicator brush into opening, wetting tip completely.

**Hersteller/Distributor:**
**Kerr Italia S.r.l.**
Via Passanti 332
I-84018 Scafati
Salerno
Italia

Distributor:
**KerrHawe S.A.**
Via Cassarate 1
CH-6934 Bioggio
Switzerland

FreePhone 00-800-41-050-505
Internet: www.kerrdentalitalia.com

41204
Rev. date 03-16

0086

Distributor: Kerr Corporation 1332 W. Centennial Road Orion, MI 48359 USA Phone: 800-24-KERR (800-245-5377) Fax: 800-455-5124 Internet: www.kerrdentalusa.com

Distributor: Kerr Italia S.r.l. Via Passanti 332 I-84018 Scafati (SA) Italy Phone: 800-00-41-050-505 Internet: www.kerrdentalitalia.com

Distributor: Kerr Hawe S.A. Via Cassarate 1 CH-6934 Bioggio Switzerland Phone: 41-91-605-29-55 Fax: 41-91-605-29-56

Distributor: Kerr Japan Co., Ltd. Shinjuku Nomura Building 26F 1-26-2 Nishishinjuku Shinjuku-ku, Tokyo 163-1026 Japan Phone: 81-(0)3-5323-6600 Fax: 81-(0)3-5323-6601

Distributor: Kerr Asia Pacific Pte. Ltd. 1 Kim Seng Promenade Great Eastern Centre #07-01 Singapore 237994 Phone: 65-6735-9811 Fax: 65-6735-9812

Distributor: Kerr Corporation Canada 2345 Yonge Street, Suite 2700 Toronto, Ontario M4P 2E5 Canada Phone: 416-487-5511 Fax: 416-487-8511

Distributor: Kerr Corporation Mexico Av. Ejercito Nacional No. 843-B Piso 7 Colonia Granada 11520 México, D.F. Phone: 52-55-52-81-81-00 Fax: 52-55-52-81-81-01

Distributor: Kerr Corporation Latin America Av. Ejercito Nacional No. 843-B Piso 7 Colonia Granada 11520 México, D.F. Phone: 52-55-52-81-81-00 Fax: 52-55-52-81-81-01

Distributor: Kerr Corporation Brasil Rua Dr. Ricardo Jafet, 2100 - 5º andar Pinheiros 05413-000 São Paulo - SP Phone: 55-11-3083-7400 Fax: 55-11-3083-7401

Distributor: Kerr Corporation Argentina Av. Belgrano 1580 - Piso 2 - Oficina 203 C1093AAQ Capital Federal Buenos Aires Phone: 54-11-4383-8000 Fax: 54-11-4383-8001

Distributor: Kerr Corporation Chile Av. Apoquindo 3600 Piso 11 Las Condes Santiago Phone: 56-2-206-8000 Fax: 56-2-206-8001

Distributor: Kerr Corporation Colombia Cra. 7 No. 71-21 Torre B Of. 1202 Bogotá Phone: 57-1-312-9000 Fax: 57-1-312-9001

Distributor: Kerr Corporation Venezuela Av. Francisco de Miranda Torre Phelps Piso 7 Oficina 703 Urb. Los Palos Grandes Caracas 1060 Phone: 58-212-285-6300 Fax: 58-212-285-6301

Distributor: Kerr Corporation Puerto Rico Ponce de León Ave. Plaza Centro Building Suite 1 Hato Rey, PR 00918 Phone: 787-281-0300 Fax: 787-281-0304

Distributor: Kerr Corporation Caribbean 1332 W. Centennial Road Orion, MI 48359 USA Phone: 800-24-KERR (800-245-5377) Fax: 800-455-5124 Internet: www.kerrdentalusa.com

Distributor: Kerr Corporation Central America Av. Ejercito Nacional No. 843-B Piso 7 Colonia Granada 11520 México, D.F. Phone: 52-55-52-81-81-00 Fax: 52-55-52-81-81-01

Distributor: Kerr Corporation Andean Av. Ejercito Nacional No. 843-B Piso 7 Colonia Granada 11520 México, D.F. Phone: 52-55-52-81-81-00 Fax: 52-55-52-81-81-01

## MAGYAR

### Használati utasítás

Az OptiBond™ FL egy kétkomponensű primer ragasztórendszer közvetlen fenyaktíválási alkalmazásokhoz. Az OptiBond™ FL ragasztó 48%-ban 0,6 mikron átmérőjű bárium-üvegpel tött, fluorid-kibocsátó, és rosterősítő anyakot adó. Ez az egyedülálló technológia a lehetőségeink fokú vezetést nyújtja az apró tömítettségi hibák ellen, ugyanakkor nagyfokú kötőerőt biztosít különböző felszínek esetén. A töltött ragasztó variáció „strukturális kötés" biztosít, amelyet a vonatkozó töltött ragasztók nem nyújtanak. Az OptiBond™ FL esetében az adhéziót segítő anyagok etanol oldószerben vannak, ami csökkenti a többrétegűség szükségességét.

Az OptiBond™ FL palackban és Unidose™ adagolóban kapható.

A két adagolási rendszerhez az alábbiakban közlünk útmutatást:

**OptiBond™ adagolórendszer**

**Unidose™ kiszerelés: Unidose™ hegyeket CSAK EGY ALKALOMMAL szabad használni, a betegek közötti fertőzés elkerülése céljából.**

**Az OptiBond™ FL adagolása Unidose™ adagolórendszerrel:**

- A perforált szegély mentén bontsa fel a fóliatasakot, és nyissa szét.
- Vegye ki az OptiBond™ FL Unidose™ sárga (FL primer) és fekete (FL ragasztó) kapszláját az adagolókészet a fóliából; a fóliát dobja ki.
- Fogja meg a Unidose™ kapszulát a szárnyaknál.
- Csavarja meg mindkét oldalt ellenkező irányba, amíg a forrasztás teljesen el nem szakad.
- Dobja ki a hosszú szárú oldalt (a hosszabbik felet).
- A hegyét teljesen átnedvesítve mártassa az applikátort a nyílásba.

**Megjegyzés:** A Kerr által gyártott egyszerhasználatos keverőmedencék, géles savazógélek és applikátorhegyek kizárólag egy alkalommal használhatók fel, a betegek közötti fertőzés elkerülése céljából.

**Útmutató fogpemondrack és/vagy fogállványhoz való kötéshez a palackos adagolórendszer használata esetén:**

1. Szigeteljen, készítsen elő és szárítson.
2. Kondicionálja a zománc/dentin felszínelőt 15 másodpercig Kerr Gel Etchant (37,5%-os foszforsav) segítségével. Oblitse vízzel, hogy minden maratószer eltávozzon – körülbelül 15 – 30 másodpercig. Finoman szárítsa meg levegőnél nagy mennyiségen át, ügyelve arra, hogy kiszáritsa a dentint.
3. Helyezze az applikátor hegyét a sárga Unidose™ kapszulába (OptiBond™ FL Primer). Vigye fel az anyagot az előkészített zománc/dentin felszínekre kénnyel egészére mozdulatokkal 15 másodpercen keresztül. Óvatosan szárítsa levegővel körülbelül 5 másodpercig. Ennél a pontnál a fogállomány/fogpemondrack felszínének enyhén fényesnek kell lennie. Ne engedje meg a nyálszennyezést.
**Megjegyzés:** Tobb fog restaurálása esetén az összes előkészített felületen alkalmazza az OptiBond™ FL primert, mielőtt a ragasztót felhordanná. Ha az applikátor hegyét belemártottá a ragasztóba, NE TEGYE VISSZA a primer tartályába, hanem használjon új applikátor ecsetet.
4. Ugyanannak az applikátor ecsetnek a hegyét helyezze a fekete Unidose™ ragasztókapszulába (OptiBond™ FL ragasztó). Vigye fel az anyagot az előkészített zománc/dentin felszínekre kénnyel egészére mozdulatokkal 15 másodpercen keresztül. A szegélyezéshez vagy vékonyításhoz szükséges esetén alkalmazzon enyhe levegőfúvást.
5. Végezzen polimerizációt[**].
6. Folytassa a kompozit elhelyezésével.

### Palackos adagolórendszer

**Az OptiBond™ FL adagolása palackból**

- Nyomjon ki egy cseppnyi OptiBond™ FL primert az eldobható keverőedénybe.
- Nyomjon ki egy cseppnyi OptiBond™ FL ragasztót az eldobható keverőedénybe.
- Az applikátor ecsettel vigye fel először a primert, majd a ragasztót.

**Útmutató fogpemondrack és/vagy fogállványhoz való kötéshez a palackos adagolórendszer használata esetén:**

1. Szigeteljen, készítsen elő és szárítson.
2. Kondicionálja a zománc és dentin felszínelőt 15 másodpercig Kerr Gel Etchant (37,5%-os foszforsav) segítségével. Oblitse vízzel, hogy minden maratószer eltávozzon – körülbelül 15 – 30 másodpercig. Szárítsa óvatosan levegővel mérhető időtartamig, ügyelve arra, hogy a fogállomány se szárjon ki.
3. Nyomjon ki OptiBond™ FL primert (1. ürege) eldobható keverőcsészébe. Vigye fel az anyagot a zománc és dentin felszínekre kénnyel ecsetelő mozdulatokkal, 15 másodpercen keresztül. A szegélyezéshez vagy vékonyításhoz szükséges esetén alkalmazzon enyhe levegőfúvást.
4. Végezzen polimerizációt[**].
5. Folytassa a kompozit elhelyezésével.

**Nanásanje OptiBond™ FL s sistemom nanašanja Unidose™:**

- Odprite vrečko iz folije po perforiranem robu in jo zaprite.
- Kapsule OptiBond™ FL rumene (FL podlaga) in črne (FL adhesiv) barve ter nanašalno krtačko vzemite iz folije; folijo zavrzite.
- Primite kapsulo Unidose™ za zakrilca.
- Vsako stran zasučite v nasprotno smer, dokler tesnilo popolnoma ne popusti.
- Polovico z dolgim tulcem zavrzite (dajte polovico).
- Nanašalno krtačko vstavite v odprtino in povsem namočite konico krtačke.

**Opomba:** Vdolbinice za mešanje, konice za čelatinasto sredstvo za jedkanje in konica za nanašanje so namenjene enkratni uporabi, da se prepreči navzkrižna kontaminacija bolnikov.

**Smernice za vezavo na skleninu in/ali dentin s sistemom nanašanja Unidose™:**

1. Izolirajte in posušite.
2. Na dentin/skleninu nanesite gelsko sredstvo za jedkanje Kerr® (ki vsebuje 37,5odstotno fosforno kislino) in pustite 15 sekund. Spirajte z vodo, da sperete vso sredstvo za jedkanje – približno 15 sekund. Narahlo sušite na zraku nekaj sekund in pazite, da ne sušite zobovine.
3. Vstavite konico nanašalnika v rumeno kapsulo Unidose™ (OptiBond™ FL). Z nežnimi gibi, kot bi uporabljali krtačko, 15 sekund nanašajte material na pripravljene površine skleninе/dentina. Nežno sušite z zrakom približno 5 sekund. Sedaj bi morala biti površina dentina/skleninе rahlo sjoča. Preprečite kontaminacijo s slino.
**Opomba:** Pri popravilu več zob uporabite podlago OptiBond™ FL Prime na vsih pripravljenih površinah preden nanesete adhesiv. Če je konica nanašalnika bila v adhezivu, JE NEVAROPLAGAJTE nazaj na povnisko komorno - uporabite novo nanašalno krtačko.
4. Konico iste nanašalne krtačke vstavite v črno kapsulo Unidose™ (adheziv OptiBond™ FL). Z nežnimi gibi, kot bi uporabljali krtačko, 15 sekund nanašajte material na pripravljene površine skleninе/dentina. Z zrakom narahlo razpihajte do roka ali stanjšajte s svetlobo, če je treba.
5. Svetlobno sušite[**].
6. Nadaljujte z nanašanjem kompozita.

Hranite na sobni temperaturi.

**[*]POZOR:** Vsebuje fosforno kislino. Izzojibajte se stika sredstva s kožo, oči in mehkimi tkivom. V primeru stika s kožo ali očmi takoj izperite z vodo. Poiščite zdravniško pomoč za oči. Ne zaužijte

**[**] Priporočeni časi sušenja pri uporabi luči Kerr:**
Demi Plus, Demi, 5 sekundi; L.E.Demetron II, 5 sekundi; L.E.Demetron I, 10 sekundi; alt Optilux 501 – največja jakost, 10 sekund, povečana jakost 20 sekund, ali običajna jakost 20 sekund. Za vse druge polimerizacijske lučke upoštevajte priporočila proizvajalca.

**POZOR:** Nepolimerizirana metakrilna sredina lahko povzroči kontaktni dermatitis in poškoduje pulpo. Preprečite stik s kožo, z očmi in mehkimi tkivi. Po stiku dobro sperite z vodo.

## ČESKY

### Návod k použití

OptiBond™ FL je adhesivní primerový systém o dvou komponentách, indikovaný pro použití s aplikačních tvrzených přímých systémech. Adhesivum OptiBond™ FL je na 48 % tvořeno barvoným skleněným práškem o průměru 0,4 mikronů, který uvolňuje fluoridy a nepropouští rentgenové záření. Tato unikátní technologie zaručuje nejvyšší stupeň ochrany před mikroskopickým únikem a zároveň zajišťuje vysokou pevnost vazby na tvrdé povrchy. Přehnané adhesivum zajišťuje pravou „strukturální vazbu", které nepřináší adhesivní systémy nedoplněné plnivy. U přípravku OptiBond™ FL se promotory adhze nalézají v alkoholovém roztoku, což snižuje potřebu vrstevní.

Přípravek OptiBond™ FL je k dispozici jak v lahvičce, tak v dávkovači systému Unidose™.

Pokyny pro použití obou typů dávkovačů systému

**Dávkovací systém UNIDOSE™**

**Balení Unidose™:** Hroty Unidose™ jsou určeny POUZE PRO JEDNOTLIVÉ JEDNOHO PACIENTA, k prevenci výzkumné kontaminace mezi pacienty.

**Postup pro nanášení při-pravku OptiBond™ FL pomocí dávkovacího systému Unidose™:**

- Otevřete fóliové pouzdro podél perforovaného okraje - sloupněte jej.
- Vyjměte žlutou kapsli OptiBond™ FL (Unidose™ (FL primer) a černou kapsli (FL adhesivum) a aplikační štětec z fólie; fólii zlikvidujte.
- Uchopte kapsli Unidose™ za rozlomu.
- Točte každou stranou opačným směrem, až se těsnění zcela rozlomí.
- Odložte stranu s dlouhým dříkem (delší polovina).
- Ponořte aplikační štětec do otvoru tak, aby se špička úplně namočila.

**Poznámka:** Jednorázové míchací nádrž Kerr, aplikátory s tepadlem Gel Etchant a aplikační politáčky jsou určeny pro jednorázové použití, k prevenci vzájemné kontaminace mezi pacienty.

**Pokyny pro aplikaci na skleninu a/nebo dentin pomocí dávkovacího systému:**

1. Izolujte a osušte místo použití.
2. Naleptávejte skleninu a dentin po dobu 15 vteřin leptacím gelem Kerr (37,5 % kyselinou fosforečnou). Opláchněte vodou až do úplného odstranění leptadla - přibližně 15 sekund. Jemně sušte vzduchem po dobu několika sekund. Pozor na přesušení dentinu.
3. Ponořte špičku aplikátoru do žluté kapsle Unidose™ (OptiBond™ FL Prime). Lehce kroužívými pohyby roztírejte material do tenké vrstvy nebo k okraji pomocí jemného proudu vzduchu.
5. Vytvořte světlem. **
6. Poté aplikujte kompozitní vypích.

Skladujte při pokojové teplotě.

**[*]POZORNĚ!:** Obsahuje kyselinu fosforečnou. Zabraňte styku s pokožkou, zasažení očí a potřísnění měkkých tkání. Při zasažení očí nebo pokožky zasažené místo ihned opláchněte vodou. Při zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc. Neužívat vnitřně

**[**]Doporučené doby tvrzení pomocí lamp Kerr:**
Demi Plus, Demi 5 sekundi; L.E.Demetron II 5 sekundi, L.E.Demetron I, 10 sekundi nebo Optilux 501 v režimu Boost 10 sekundi, v režimu Ramp 20 sekundi a v režimu Regular 20 sekundi. U ostatních typů polymeračních lamp dodržujte doporučení výrobce.

**POZOR:** Nezpolymerovaná metakrylátová pryskyřice může způsobit kontaktní dermatitidu a poškodit zubní dřeň. Zabraňte kontaktu s pokožkou, zrakem a měkkými tkáněmi. Zasažené místo důkladně omyjte vodou.

## TÜRKÇE

### Kullanım şişlemleri

OptiBond™ FL, doğrudan güneş ışığıyla sertleştirme uygulamaları için sağlanan iki parçalı bir primer yapışkan sistemidir. OptiBond™ FL yapışkan maddesinin %48'i 0,4 mikron çapındaki bariyum cam ile doldurulmuştur, florür açığa çıkartır ve ışınları geçirmez. Bu benzersiz teknoloji, çeşitli yüzeylerdeki yüksek yapışma gücünü korurken mikro-sızıntıya karşı en yüksek derecede koruma sağlar. Bu dolgulu yapışkan, dolgusuz yapışkan sistemlerde gözlenmeyen gerçek bir 'yapısal bağ' sağlar. OptiBond™ FL ile yapışmayı artıran maddeler bir etanol çözücü içinde bulunduğundan birden fazla tabaka gereği azalır.

OptiBond™ FL hem şişede hem de Unidose™ uygulama sistemleri ile piyasaya sunulmaktadır.

Her iki uygulama sisteminin kullanma işlemleri aşağıdaki şekildedir:

**UNIDOSE™ Uygulama Sistemi**

**Unidose™ Uygulaması:** Unidose™ uçları, hastalardan birbirine enfeksiyon bulaşmasını önlemek için, yalnızca tek bir hastada kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

**Unidose™ uygulama sistemini kullanarak OptiBond™ FL sistemini hazırlamak için:**

- Dikkli kenar boyunca folyo torbayı aşın - torbayı ortadan ayırın.
- Sarı (FL primer) ve siyah (FL adhesive) OptiBond™ FL Unidose™ kapsüllerini ve uygulama fırçasını torbadan çıkarıdıktan sonra torbayı atın.
- Unidose™ kapsülü kanatlarından tutun.
- Her bir tarafı zıt yönde döndürerek kapsülün tamamen açılmasını sağlayın.
- Uzun saplı tarafı (daha uzun yarısı) atın.
- Uygulama fırçasının ağızdan çıkarı dadıbarak uçunu tamamen ıslatın.

**Not:** Kerr Attir Karıştırma Hazneleri, Gel Etchant uçları ve Uygulama Uçları, yalnız bir kullanım için tasarlanmıştır, yalnızca tek bir hastada kullanmak üzere tasarlanmıştır.

**Unidose™ uygulama sistemi kullanarak minese ve/veya dentine yapıştırma ilkeleri:**

1. Izole ederek hazırlayın ve kurutun.
2. %37.5 fosforik asitli Kerr Gel Etchant® aşındırıcıyı mine ve dentin üzerinde 15 saniye bekletin. Aşındırıcının tamamen temizlenmesini sağlayana dek yoğa yıkayın (yaklaşık 15 saniye). Dentini tamamen kurutmamaya dikkat ederek havayla birkaç saniye hafifçe kurulayın.
3. OptiBond™ FL Prime şişesini (1 numaralı şişe) altın karşırma hazneninе boşaltın. Malzemeyi hafif bir sürtme hareketi ile mine ve dentin üzerine 15 saniye süreyle uygulayın. Yaklaşık 5 saniye boyunca havayla hafifçe kurulayın. Bu aşamada, dentin yüzeyinin hafif parlak bir görünüşü olmalıdır. Tükürük bulaşmasına izin vermeyin.
4. OptiBond™ FL Adhesive yapışkan maddesi şişesini (2 numaralı şişe) mine ve dentin yüzeyine boşaltın, ince bir kat mian oluşturacak şekilde eşit olarak dağıtın. Yumuşak bir doğru timek veya incelt mek için hafif hava üfleyin.
5. Işıkla sertleştirin**.
6. Kompozit yerleştirmeye devam edin.

Ortam sıcaklığında saklayın.

**DİKKAT:** Fosforik asit içerir. Cilt, gözler ve ısımşak dokuyla temasına mani olun. Cilde veya gözlere temas edecek olursa, derhal bol suyla temizleyin. Gözler için doktora danışın. Dahilen kullanmayın.

**[*]Kerr Işıklarını kullanırken önerilen Sertleşme Süreleri:**
Demi Plus, Demi, 5 saniye; L.E.Demetron II, 5 saniye; L.E.Demetron I, 10 saniye; veya Optilux 501 Boost (Takviye) modunda, 10 saniye, Ramp Modunda, 20 saniye, veya Dizenti Modunda, 20 saniye. Diğer ışıklar için üreticinin önerilerine bakınız.

**İKAZ:** Sertleştirilmemiş metakrilat reçinesi, kontakt dermatite ve dişözünde hasara neden olabilir. Cilt, göz ve ısımşak dokuyla temas etmesine mani olun. Temas edecek olursa suyla tamamen temizleyin.

## EESTI

### Kasutusjuhend

OptiBond™ FL on kaheosaline primer-adhesiivi süsteem, mida kasutatakse otsekõvastavate valgusküvastatavate aplikatsioonideks. OptiBond™ FL adhesiivi sisaldab 48% ulatuses 0,4 mikroni läbimõõduga osakesi, mis on fluoori vabastavate toimega ja röntgenkontrastsed. See unikaalne tehnoloogia tagab parima kaitse mikrolekke vastu, säilitades samas tugeva seondusvõime erinevate pinnastega. Täiendav ehk „struktuurne sidustuse", mida pole tähelepanud täiteained mittesisaldavate adhesiivisüsteemide puhul. OptiBond™ FL puhul sisalduvad adhesioonist tõstjaid aktiivsed ained lilahuses, vähendades mitmekordse kattmise vajadust.

OptiBond™ FL on saadaval nii pudelil- kui ka Unidose™ süsteemina.

Näidustused mõlema süsteemi kasutamiseks:

**UNIDOSE™ aplikatsioonisüsteem**

**Unidose™-tarne:** Unidose™ otsikud on mõeldud ÜHEKORDSEKS KASUTAMISEKS ainult ühe patsiendi vahelise ristnakkuse eest.

**OptiBond™ FL kasutamine Unidose™ aplikatsioonisüsteemiga:**

- Avage fooliumpakend piki perforeeritud serva - rebi pakendi serv.
- Eemaldage OptiBond™ FL Unidose™ kollane (FL primer) ja must (FL adhesiivi) kapsel ja aplikaator pakendist; visake pakend ära.
- Hoidke Unidose™ kapslit ühaelt.
- Väänake mõlemat poolt vastasuunas kuni sulgur on täielikult lahti murtud.
- Visake pikema varrega kõlg juhe ära; jätke pool.
- Sisestage aplikaatoristok avausse, kastes kogu aplikaatoriotsikus.

**Märkus:** Kerr'i ühekordselt kasutatavad segamismõõnedid, sööstvate aplikaatorite otsikud ja aplikaatori otsikud on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks, et vältida patsiente risknakkuse eest.

**Juhised emaili ja/või dentiini sidustuseks süsteemiga:**

1. Isolearige preparatsioonipind ja kuivatage.
2. Söövitage emaili/dentiini 15 sekundit Kerr Gel Etchant® (37,5%-ise fosforhappega. Loputage vega nii kaua, kuni kogu hape on hambapinnalt täielikult eemaldatud - umbes 15 sekundit. Õhkkuivatage tevaatlikult, hoidage dentiini ülekuivatamest.
3. Asetage OptiBond™ FL Prime (pudel nr 1) ühekordsele segamisõõnele. Aplitsetage material prepareeritud emaili/dentiini pindadele 15 sekundi jooksul kergete hõõruvate liigutustega. Kuivatage õrnalt hõõrumisega 5 sekundit. Selleks hetseks peaks dentiini pind olema kergelt läikeline. Püüdke vältida süljega kontaminatsiooni.
**Märkus:** Kui restaureerimisele mitut hammast, kasutage OptiBond™ FL Prime kõikidel prepareeritud pindadel, enne kui aplitsetate adhesiivi. Kui aplikaatoriotsik on adhesiivi sisestatud, ÄRGE ASETAGE seda tagasi primeri kahrosa, vaid kasutage selleks uut aplikaatoriotsikut.
4. Sisestage sama aplikaatoristik muus tõmbekõlbulikus sõnastuses (OptiBond™ FL Adhesive). Aplitseerige materjal prepareeritud emaili/dentiini pindadele 15 sekundi jooksul kergete hõõruvate liigutustega. Kuivatage õrnalt hõõrumisega 5 sekundi. Selleks hetseks peaks dentiini pind olema kergelt läikeline. Püüdke vältida süljega kontaminatsiooni.
**Märkus:** Kui restaureerimisele mitut hammast, kasutage OptiBond™ FL Prime kõikidel prepareeritud pindadel, enne kui aplitseerite adhesiivi. Kui aplikaatoriotsik on adhesiivi sisestatud, ÄRGE ASETAGE seda tagasi primeri kahrosa, vaid kasutage selleks uut aplikaatoriotsikut.
5. Valgusküvastamine **.
6. Kandke peale komposiit-taidis.

### PUDEL aplikatsioonisüsteem

**OptiBond™ FL kasutamine pudelisüsteemiga:**

- Doseerige üks tilk OptiBond™ FL primerit ühekordsele segamisõõnele.
- Doseerige üks tilk OptiBond™ FL adhesiivi ühekordsele segamisõõnele.
- Kasutage aplikaatorit asetamaks esmalt primerit ja seejärel adhesiivi.

**Juhised emaili ja/või dentiini sidustamiseks pudelsüsteemiga:**

1. Isolearige preparatsioonipind ja kuivatage.
2. Söövitage emaili/dentiini 15 sekundit Kerr Gel Etchant® (37,5%-ise fosforhappega. Loputage vega nii kaua, kuni kogu hape on hambapinnalt täielikult eemaldatud - umbes 15 sekundit. Õhkkuivatage tevaatlikult, hoidage dentiini ülekuivatamest.
3. Asetage OptiBond™ FL Prime (pudel nr 1) ühekordsele segamisõõnele. Aplitseerige material prepareeritud emaili/dentiini pindadele 15 sekundi jooksul kergete hõõruvate liigutustega. Kuivatage õrnalt hõõrumisega 5 sekundi. Selleks hetseks peaks dentiini pind olema kergelt läikeline. Püüdke vältida süljega kontaminatsiooni.
4. Aplitseerige OptiBond™ FL Adhesiivi (pudel nr 2) ühtlaselt emailile ja dentiinile, kattes kogu pinna õhukese kihiga. Puhuge seralle või vajadusel vähendage adhesiivi liiga suuteks kergel õhujõuga.
5. Valgusküvastamine **.
6. Kandke peale komposiit-taidis.

Hoida toatemperatuuril.

**[*]ETTEVAATUST:** sisaldab fosforhapet. Vältige satumist nahale, silma ja pehmetele kudedele. Nahale või silma sattumisel uhtke kohe vesega. Silma sattumisel pöörduge arsti poole. Mitte sisse võtta

**[**] Soovitatavad kõvastumisajad, kasutades Kerr valguskõvastavaid lampe:**
Demi Plus, Demi, 5 sekundit; L.E.Demetron II, 5 sekundit; L.E.Demetron I, 10 sekundit; soodsalt Optilux 501 Boost-re-žiimis, 10 sekundit, Ramp-re-žiimis, 20 sekundit, või Regular-re-žiimis, 20 sekundit. Teiste valgusallikate jaoms. Ar viegļu gaisa plūsmu kārtiņu izņēšanai, tai norobežotu vaļu, ja nepieciešams, padarītu plānāku.
5. Cietējiet gaismā.**
6. Turpiniet procedūru, uzliek-kot kompozītmateriālu.

Glabājiet istabas temperatūrā.

**[*]UZMANĪBU:** Satur fosforskābi. Nepieļaujiet, lai materiāls saskaras ar ādu, iekļūst acīs vai mīksto stajos audos. Ja materiāls iekļuvis acīs, nekavējoties skalojiet tās ar ūdeni. Vērsieties pie medicīniskas palīdzības pie acu ārsta. Neliietot iekšīgi.

**Veicamie cietināšanas laiki, izmantojot Kerr gaismas:**
Demi Plus, Demi - 5 sekundes; L.E. Demetron II - 5 sekundes; L.E. Demetron I - 10 sekundes; vai Optilux 501 pastiprinātā režīmā – 10 sekundes, ātrpaks režīmā – 20 sekundes, vai parastā režīmā – 20 sekundes. Citas gaismas īrnsāsu tūsāsāsā